ROLLO ISOMAX LANA MINERAL



Descripción



 Preformados de fabricación simétrica de fibra mineral de roca basáltica soportados por un laminado constituido por un aislante reflectivo en base foil de aluminio por la cara internay Kraft por la externa. Puede incluir otros recubrimientos en la cara externa como barrera estanca y/o vapor.

ASTM C1393 tipo IVB

Las fibras por su orientación, son de gran maleabilidad con alta resistencia a la compresión.

Aplicaciones

 Se especifica principalmente en los proyectos como un aislamiento térmico para superficies cilíndricas. También es utilizado para válvulas, codos, tees, bridas, tuberías con vena de vapor.

Ventajas

 ISOMAX LM es por el producto ideal para ser colocado en más de dos tuberías juntas y/o en espacios reducidos, ya que se fabrica en medidas que ajusten al diámetro y espesor requeridos para conformar el perímetro de la tubería.

Por su diseño y versatilidad, disminuye costos en inventarios, de mano de obra y transporte.

Recomendaciones

 Puede solicitar la protección mecánica y de intemperie hecho a base de chapas de aluminio con el ensamble único ISO-LOCK, con caracteristicas desmontables, eliminando accesorios para su sujeción. Su diseño, alta resistencia y montaje hacen de ISOMAX LM el producto por excelencia. Largo de preformado: 91.4 cm (36").

ecubrimientos

ISO ALUM

Chapa de aluminio corrugado o liso.

· ISO AST

Foil de aluminio reforzado con malla tridireccional.

 ISO POLINET Foil de aluminio con polietileno y entretejido blanco.

Dimensiones





ASTM C585

 $Espesor = R * K (v/\delta) %$

Propiedades



Temperatura de operación	hasta 650 °C (1,200 °F)	ASTM C411
Corrosión	no corrosivo frente a los metales	ASTM C796
Reacción al fuego	incombustible	ASTM E84
Propagación a la flama	0	ASTM C665
Desarrollo al humo	0	ASTM C665
Resistencia a la compresión	mínimo 120 lb/ft³ al 10% de deformación	ASTM C165
Propiedad biológica	no es atacada por hongos ni bacterias	ASTM C1338
1000	a 24 °C de temperatura promedio	

0.027

0.22

0.037

0.30

Conductividad	°C	24	93	149	204
térmica	°F	75	200	300	400
K (v/6) 3	W/m °K	0.032	0.043	0.053	0.065

Kcal/m h °C

BTU in/ft2 h F

0.0670.54

ASTM C680

260

500

0.078

0.055

0.45

Los valores son nominales en prueba de laboratorio y están sujetos a tolerancia de ensayo y fabricación.





0.045

0.37

Norte 94, #4534 Nueva Tenochtitlan 07890 Gustavo A. Madero, CDMX

info@solucionesenaislamiento.com

(55) 9129-8722 **(**55) 7990-6920

www.solucionesenaislamiento.com