Rollos de aislante reflectivo

ISOFOIL-ASJ PLUS

Descripción

Aislante reflectivo y barrera de vapor y/o estanca constituida por un laminado de foil de aluminio de 99 % de pureza, refuerzo de malla tridireccional a film blanco.

Como revestimiento para reflectar la transmisión de calor por radiación, debido a su baja emisividad.

Aplicaciones

Por su baja permeabilidad es especificado como barrera de vapor y/o estanca.

Ideal para superficies donde se requiera una resistencia a la tensión al estiramiento.

Refleja el calor y mejora el valor "R" de los materiales.

Ventajas

Alta resistencia a la humedad. Alta resistencia a la corrosión.

No produce flama, no es tóxico.

Embalaje

Rollo o bobina con protección de plástico burbuja de 3/16" y película estirable de embalaje.

Manténgase almacenado en su empaque.

Observaciones

Es responsabilidad de los usuarios realizar las pruebas pertinentes a las aplicaciones, previo a comenzar los trabajos con el fin de verificar y asegurar que sean los adecuados a sus propósitos.

Laminado	Descripción Sistema inglés Siste		Sistema métrico
Foil (lámina)	Aleación de aluminio con 99 % de pureza	0.28 ml	7 micrones
Adhesivo	Resistente al fuego	-	-
Malla tridireccional	Hilos de fibra de vidrio	2/in MD	8/100 mm MD
		3/in XD	12/100 mm XD
Film blanco	Polipropileno	0.0015 in	38.1 micrones

Dimensiones

Composición



	Ancho	Largo	
Standard	91cm (3')	61m (200')	
Jumbo	91cm (3')	304.8m (1000')	

,	910111 (3)		304.0111 (1000)	
		Sistema inglés	Sistema métrico	
Peso básico:		14 lb/1000 ft ²	68 gsm	
Penetración (WVTR):		0.2 perm	1.15 ng/Ns	ASTM E96
Resistencia a la tensión -	MD:	40 lb/in	7 kN/25 mm	ASTM D828
Resistencia a la tensión -	KD:	35 lb/in	6.1 kN/25 mm	ASTM D828
Resistencia a quiebres:		100 psi	7 kg/cm ²	ASTM D774
Resistencia a bajas temp	eraturas:	4 h restos flexibles sin delaminación a -40 °F	4 h restos flexibles sin delaminación a -40 °C	ASTM D1790
Resistencia a altas tempe	raturas:	4 h restos flexibles sin delaminación a 240°F	4 h restos flexibles sin delaminación a 116°C	ASTM D1790
Estabilidad dimensional:		menor a 0.5 % a 150 °F	menor a 0.5 % a 65 °C	ASTM D1204
Emisividad:		0.03	0.03	ASTM E408
Tolerancia peso y grosor:		¼" de ancho	6mm de ancho	
		l" de largo	25mm de largo	

Los valores son nominales en prueba de laboratorio y están sujetos a tolerancia de ensayo y fabricación.





Norte 94, #4534 Nueva Tenochtitlan 07890 Gustavo A. Madero, CDMX

info@solucionesenaislamiento.com

(55) 9129-8722 **(**55) 7990-6920



Distribuidores Autorizados