

BOLETIN TÉCNICO

NOMBRE DEL PRODUCTO: ADHESIVO PK- 2 4 2

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Adhesivo de contacto de alta calidad, de consistencia media a alta, de aplicación manual preferentemente. El tiempo de secado es medio y su tiempo abierto es amplio.

USOS SUGERIDOS

Por su buen desempeño y resistencia es recomendado para pegar materiales como: lámina, laminado plástico, madera, fibras. También realiza uniones magníficas con superficies semirrígidas como: cuero, linóleo, neolite etc.

CARACTERÍSTICAS

VALORES

■ COLOR	AMARILLO
■ CONTENIDO DE SÓLIDOS %	25 - 27
■ DENSIDAD G/ML	0.860
■ FLUIDEZ: SEG. (COPA FORD 90 ML, 22°C, ¼")	180 – 200
■ BROOKFIELD (cPs)	3000 - 4000
■ RESISTENCIA AXIAL: IB/IN	
A) 5 MINUTOS	64
B) 10 MINUTOS	80
■ TIEMPO DE SECADO, MIN.	12 - 14
■ TIEMPO ABIERTO, MIN.	12 - 16 MIN.

APLICACIÓN

Este adhesivo tiene una consistencia de aplicación adecuada para hacerlo manual ya sea con brocha, espátula o llana dentada. En esta última se aconseja un ranurado de 2.0 mm. Deberá aplicarse en lugares ventilados, lugares de techo alto y en espacios amplios, o bien usando respiradores de media con cartuchos de carbón activado (Serie 6000 de 3M).

PRECAUCIONES

El adhesivo no deberá exponerse cerca del fuego debido a su inflamabilidad. Su almacenaje deberá ser evitando la exposición a los rayos directos del sol. A muy bajas temperaturas podría experimentar una pequeña pérdida de fuerza de adherencia, por lo que se aconseja aplicarlos preferentemente a 25 Celcius. Antes de usar agitar perfectamente usando de ser posible una varilla, o propela.



Distribuidores Autorizados



Norte 94, #4534 Nueva Tenochtitlan
07890 Gustavo A. Madero, CDMX

✉ info@solucionesenaislamiento.com

☎ (55) 9129-8722 📞 (55) 7990-6920

🌐 www.solucionesenaislamiento.com